



more circularity

Die Zukunft liegt im Kreislauf



Typenübersicht

PRODUKT	„post consumer“ EPS-Rezyklat	Zertifizierung	Flammschutz	Dämm- leistung	Typische Korngröße	Empfohlener Dichtebereich	Typische Anwendungen
> lambdapor [®] 750 R15	15 Gew. %		ja	●●	1,1 - 1,8 mm	13 - 20 kg/m ³	Außendämmung (WDVS, hinterlüftete Fassade); Dämmung für Steildach, Flachdach, Dachböden, Decken und Böden

PRODUKT	„post consumer“ EPS-Rezyklat	Zertifizierung	Flammschutz	Typische Korngröße	Empfohlener Dichtebereich	Typische Anwendungen
> repor [®] 33	33 Gew. %		nein	0,7 - 1,2 mm	15 - 30 kg/m ³	Formteile für Verpackungen (z.B. Weißware)

PRODUCT	EPS-Rezyklat	Farbe	Flammschutz	Typische Korngröße	Empfohlener Dichtebereich	Typische Anwendungen
> suncolor [®] circolor 100	100 Gew. %	schwarz (738 xu)	nein	0,6 - 1,2 mm	40 - 120 kg/m ³	Helme und Spezialformteile

PRODUKT	Dichte	Größe	Farbe	Ballreflexion (DIN EN 12235)	Dämpfungs- verhalten	Typische Anwendungen
> sunpor [®] bio infill	200 kg/m ³	2,5 - 3,0 mm	RAL6017	0,87 m	74 %	Füllsysteme (z.B. Kunstrasenplätze)